

宛 名
Address

試 験 成 績 表
Inspection Certificate



鈴木住電ステンレス株式会社
SUZUKI-SUMIDEN STAINLESS STEEL WIRE CO., LTD.

営業本部 千葉県習志野市東習志野7-5-1
電話 047(774)7755
品質管理部 千葉県習志野市東習志野7-5-1
電話 047(476)3430

需要家 カタオカ センサイ K.K.
Customer サオリ ソーコ

殿

品 名
Commodity ハネヨウ ステンレスコウセン
線 径 mm
Diameter 1.40
規 格
Specification JISG4314 SUS304-WPB (SKA-WS)

指 図 No. Instruction No. 011429
納品丸数 Number(s) of coil 6
納品数量 Quantity of delivery 490.70 KG
納入年月日 26.04.21
発行 No. 26470867
契約数量 Order Quantity

化学成分Chemical composition	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Ni (%)	Cr (%)									製鋼番号区分
規 格 Specification	SUS304	0.08 MAX.	1.00 MAX.	2.00 MAX.	0.045 MAX.	0.030 MAX.	8.00 - 10.50	18.00 - 20.00								A
製鋼番号 Charge No.	E81398 E81442	0.07 0.07	0.44 0.40	1.22 1.23	0.033 0.029	0.002 0.002	8.46 8.42	18.06 18.05								B

TEST RESULTS

Classification of Charge No.

試験項目 Test Items	質 量 Weight	線 径 Diameter	引張強さ Tensile S	外観 Surface											製鋼番号区分
規 格 Specification	KG	MM	N/MM2												
検査番号 Inspection No.															
6031596	87.40	1.393	1840	GOOD											A
6031620	80.60	1.394	1867	"											B
6031621	80.70	1.394	1856	"											B
6031622	80.70	1.394	1863	"											B
6031623	80.70	1.394	1863	"											B
6031624	80.60	1.394	1870	"											B

774 WS100 1.40 260421

製造本部 品質管理部品質管理グループ長 衛藤 政雄

CK201 C-2 -WS100WS100
Classification of Charge No.

試 験 成 績 表

様

ドレイン工業株式会社
名古屋市中村区鶴舞1-1-1
TEL : 052-453-3261



品名・品番	サムマット DS-10
年 月 日	令和7年4月1日

試 験 項 目	単 位	規 格 値	実 測 値	検 査 方 法
厚 さ	mm	10以上	10.3	JIS L 1096
目 付 重 量	g/m ²	550±10%	579	同 上
引 張 強 度※	N/5cm	118以上	132.4	同 上
	(kgf/5cm)	(12以上)	(13.5)	同 上
伸 び 率※	%	40以上	86.0	同 上
透 水 係 数	cm/sec	1×10 ⁻¹ 以上	9.7×10 ⁻¹	JIS L 3204
材 質	合 成 繊 維			

※引張速度は300mm/min(試験機：ロードセル型)